

# BIADESIVO DA/40



## PERMANENTE SCHEMA TECNICA

COMPOSIZIONE	DESCRIZIONE
FILM	<ul style="list-style-type: none"><li>Film di polipropilene trasparente, spessore 12 µm</li></ul>
ADESIVO	<ul style="list-style-type: none"><li>Acrilico permanente a base acqua spalmato su entrambi i lati del film</li></ul>
SUPPORTO SILICONATO DI PROTEZIONE	<ul style="list-style-type: none"><li>Carta bianca, monosiliconata da 85 gr/m<sup>2</sup> su entrambi i lati</li></ul>

### APPLICAZIONE

Adatto per rendere autoadesivi manufatti altrimenti adesivizzabili con le sole colle convenzionali. Impiegato nel montaggio dei manufatti cartotecnici, come mount nel settore tessile e come sostituto degli adesivi classici nel settore targhe.

### CARATTERISTICHE FISICHE

VARIABILI	UNITA' DI MISURA	VALORE MEDIO	METODI-NOTE
Temperatura d'applicazione consigliato	°C	da + 10 a +35	
Temperatura d'esercizio consigliato	°C	da -30 a + 60	
Shelf life	mese	Max. 24	Alla temperatura di 20 °C e 45-50 % u.r.
Adesione (finale)	N/25 mm	>17	FTM 1
Shear Test	ora	> 30	FTM 8
Quick Stick	N/25mm	> 7	FTM 9

### SICUREZZA E SMALTIMENTO

Catalogabile come "rifiuto speciale industriale non pericoloso" pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche, Vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito [www.cartongraf.com](http://www.cartongraf.com). (Rev.005 Data: Aprile 2009)

Cartongraf Accoppiati Srl | Via Meucci, 9 | 20040 Burago di Molgora (MB) Italy Phone +39.039.68.301  
Fax +39.039.68.30.333 - Fax Export +39039.68.30.332  
[www.cartongraf.com](http://www.cartongraf.com) | [cartongraf@cartongraf.com](mailto:cartongraf@cartongraf.com)