

SCHEMA TECNICA

COMPOSIZIONE	DESCRIZIONE
FILM	<ul style="list-style-type: none">PVC plastificato calandrato da 150 µm Disponibile nelle versioni : <ul style="list-style-type: none">trasparente lucidobianco lucido
SUPPORTO	<ul style="list-style-type: none">Cartoncino Kraft monopatinato da 200 gr/m² Disponibile anche con carta bianca da 80 gr/m ²

APPLICAZIONE

Etichette temporanee per vetrine. Stampabile in serigrafia, offset e offset UV.

CARATTERISTICHE FISICHE

VARIABILI	UNITA' DI MISURA	VALORE MEDIO	METODI-NOTE
Temperatura d'applicazione consigliata	°C	da + 10 a + 30	
Temperatura d'esercizio consigliata	°C	da 10 a + 35	
Shelf life	mese	Max. 4	Alla temperatura di 20°C e 45-50 % u.r.
Stabilità dimensionale : <ul style="list-style-type: none">LongitudinaleTrasversale	%	< - 6,00 da - 0.50 a + 1.50	10 min. a 70°C secondo la norma ASTM D1204

SICUREZZA E SMALTIMENTO

Catalogabile come "rifiuto speciale industriale non pericoloso" pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

Avvertenze: Si consiglia l'utilizzo entro due mesi dalla consegna, comunque non oltre quattro mesi, trascorsi i quali non si garantisce la stampabilità del film.

Si sconsiglia l'applicazione su policarbonato.

Evitare assolutamente l'esposizione al sole o a fonti di calore.

Si sconsiglia la stampa Flexo UV e Serigrafia UV (problemi di adesione e graffiabilità)

Effettuare a priori test di stampa.

Effettuare test di applicazione in caso il prodotto venga utilizzato su materiali diversi da vetro

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo.

Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche, Vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.cartongraf.com.

(Rev.005 Data: Aprile 2009)