

SILPLOTTER 3 Y



PERMANENTE SCHEMA TECNICA

COMPOSIZIONE	DESCRIZIONE
FILM	<ul style="list-style-type: none">PVC plastificato calandrato da 70 µm con una durata all'esterno di 3 anni.Disponibile nelle versioni: Bianco lucido e opaco / Nero lucido e opaco / Colorato (Giallo freddo 303, Giallo caldo 304, Arancio, Rosso 307, Rosso 328, Azzurro, Blu 322, Blu 389, Blu 313, Verde 315, Verde 316, Grigio 319, Bianco opaco 350, Nero 351, Argento 364, Oro 365)
ADESIVO	<ul style="list-style-type: none">Acrilico permanente base acqua
SUPPORTO SILICONATO DI PROTEZIONE	<ul style="list-style-type: none">Carta bianca igro stabilizzata, monosiliconata 140 gr/m²

APPLICAZIONE

Insegne, etichette, scritte pubblicitarie pre-spaziate di media durata per applicazioni su superfici lisce

CARATTERISTICHE FISICHE

VARIABILI	UNITA' DI MISURA	VALORE MEDIO	METODI-NOTE
Temperatura d'applicazione consigliata	°C	da + 10 a + 35	
Temperatura d'esercizio consigliata	°C	da -30 a + 60	
Shelf life	mese	≤ 24	Alla temperatura di 20°C e 45-50 % u.r.
Adesione (finale) (1)	N/25 mm	> 17	FTM 1
Adesione (finale) (2)	N/25 mm	> 2	FTM 1
Shear test (1)	ore	>30	FTM 8
Shear test (2)	ore	> 10	FTM 8
Quick Stick (1)	N/25mm	> 7	FTM 9
Quick Stick (2)	N/25mm	> 5	FTM 9

SICUREZZA E SMALTIMENTO

Catalogabile come "rifiuto speciale industriale non pericoloso" pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche, Vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.cartongraf.com. (Rev.005 Data: Aprile 2009)