

PERMANENTE SCHEMA TECNICA

COMPOSIZIONE	DESCRIZIONE
FILM	<ul style="list-style-type: none">Film di poliestere laccato da 23 μm Disponibile nelle versioni :<ul style="list-style-type: none">trasparente lucidoargento lucido e opacooro lucido
ADESIVO	<ul style="list-style-type: none">Acrilico permanente base acqua
SUPPORTO SILICONATO DI PROTEZIONE	<ul style="list-style-type: none">Bipolitenata, monosiliconata da 160 gr/m^2

APPLICAZIONE

Adatto per applicazioni dove siano necessarie: particolare stabilità, resistenze all'umidità, agli acidi, agli oli, allo strappo ed alle temperature medio-alte. A parte la versione oro lucido, consigliabile solo per uso interno, è impiegabile nel settore delle etichette dove è necessaria alta qualità di stampa accompagnata da una contemporanea resistenza alle atmosfere limite. Data la sua stampabilità è impiegato per realizzare etichette prodotte e/o promozionali, targhe .

È stampabile in serigrafia, serigrafia UV e offset UV.

CARATTERISTICHE FISICHE

VARIABILI	UNITA' DI MISURA	VALORE MEDIO	METODI-NOTE
Temperatura d'applicazione consigliata	°C	da + 10 a +35	
Temperatura d'esercizio consigliata	°C	da -30 a +110	
Shelf life	Mese	Max. 24	Alla temperatura di 20 °C e 45-50 % u.r.
Adesione (finale)	N/25 mm	>17	FTM 1
Resistenza allo shear	ore	> 30	FTM 8
Quick Stick	N/25mm	> 7	FTM 9

SICUREZZA E SMALTIMENTO

Catalogabile come "rifiuto speciale industriale non pericoloso" pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche, Vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.cartongraf.com. (Rev.005 Data: Aprile 2009)