GAMMA PRO DESIGN – INTERNATIONAL PAPER

Grammatura (gsm)	**90**	**100**	**120**	**160**	**200**	**250**	**280**	**300**
Grado di bianco	168	168	168	168	168	168	168	168
Opacità %	min 93	min 95	min 95	min 96	min 98	min 98	min 98	min 99
Spessore (µm)	98	109	125	158	196	250	280	300
Liscio (Bekk)	130	140	140	140	130	100	80	60
Formazione (Kajaani index)	110	110	110	110	110	110	110	110
Rigidità ((MD/CD), mN)	125/65	165/85	265/145	555/310	920/520	1620/930	1870/1060	2000/1150

Grammatura (gsm)	**90**	**100**	**120**	**160**	**200**	**250**	**280**	**300**
A4	X	X	X	X	X	X	X	X
A3	X	X	X	X	X	X	X	X
A3+	X	X	X	X	X	X	X	
SRA3	X	X	X	X	X	X	X	X
SRA2	X	X	X	X	X	X	X	X